

SAKRET Dekor Modellierputz

Pastöser Oberputz auf Dispersionsbasis

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"> • Als Schlussbeschichtung auf mineralischen Unterputzen P II - P IV bzw. CS II - C IV, Armierungsmassen, Beton, Faserzement, Gipsbauplatten, etc. • Oberfläche in Glattputzstruktur oder individuell strukturierbar. 				
Eignung:	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wand und Decke • Für innen 				
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserabweisend • Diffusionsoffen • Hoch elastisch • Lösemittelfrei • Mechanisch belastbar 				
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> • Polymerdispersion 				
Technische Daten:	<table border="1"> <tr> <td>Struktur und Körnung</td> <td>0,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>+ 5 °C bis + 25 °C</td> </tr> </table>	Struktur und Körnung	0,5 mm	Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
Struktur und Körnung	0,5 mm				
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C				
Untergrundvorbereitung:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen und trennenden Substanzen sein. • Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen. • Stark saugfähige Untergründe vorher mit SAKRET Tiefengrund grundieren. • Generell einen Voranstrich mit SAKRET Putzgrund PG auftragen. • Bei Verarbeitung auf Gipskartonplatten diese unbedingt nach Herstellervorschrift vor zu behandeln (z. B. mit SAKRET Tiefengrund). 				
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none"> • Putz im Eimer kräftig aufrühren (möglichst Motorquirl), ggf. Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe einer kleinen Menge Wasser einstellen. • Für Rolle und Kelle mit Edelstahltraufel oder Rolle auftragen und individuell mit Rolle oder Kelle strukturieren. • Nicht unter +5°C Luft-, Untergrund- und Trocknungstemperatur anwenden. 				



Nachbehandlung:

- Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen.
- Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, frostfrei nicht über +30°C.
- Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:

- Nur restleertes Gebinde zum Recycling geben.
- Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben / Altlacke abgeben.
- Produktreste (ausgehärtet) unter Abfallschlüssel (AVV) 08 01 12 - Farb- und Lackabfälle (ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe)
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
- Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken.
- Spritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt und im Internet unter <http://www.heimwerker.sakret.de>



Optik: SAKRET Putzstrukturen:

Putzstrukturen		
		
Scheiben-/Kratzputzstruktur	Reibe-/Rillenputzstruktur	Kreativputz (modelliert/ verwaschen)
		
Kreativputz (glatt)	Rollputzstruktur 1	Rollputzstruktur 2
		
Buntsteinputz (Bsp.: Farbton 1028)		

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferung Dekor Modellierputz:

Optik	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-
weiß	ca. 0,8 1,5 kg/m ²	20 kg Eimer	1 St.	-803257

