



SAKRET Abdichtung mineralisch

Einkomponentige, zementgebundene Dichtungsschlämme

Anwendungsbereiche:

- Zur Flächenabdichtung in Feucht- und Nassräumen sowie auf Balkonen/Terrassen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen
- Auf Zementestrichen, Zement-Putzen, Betonflächen oder Mauerwerk (außer Porenbeton), Gipskarton, Faserzementplatten sowie allen anderen mineralischen Untergründen
- Geeignete Untergründe sind Beton, Zement-Estrich, Kalkzement und Zementputze, Mauerwerk sowie Bauplatten, wie Gipskarton, Faserzementplatten etc.

Eignung:

- Für Wand und Boden
- Für innen und außen

Eigenschaften:

- Kunststoffvergütet
- Rissüberbrückend
- Staubreduziert
- Roll- und spachtelfähig

Technische Daten:

Rissüberbrückend	bis 0,75 mm (bei 2 mm Schichtdicke)
Verarbeitungstemperatur	+ 8 °C bis + 25 °C
Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,22 - 0,24 l (je nach erforderlicher Konsistenz)
Mischzeit	ca. 3 Minuten
Reifezeit	ca. 1 Minute
Trocknungszeit	ca. 1 Stunden (rollen / streichen) (je Auftrag)
Trocknungszeit	ca. 3 Stunden (spachteln) (je Auftrag)
Belegbar	nach ca. 3 Stunden



Untergrundvorbereitung:

- Der Untergrund muss gereinigt werden.
- Trennschichten und nicht tragfähige Oberflächenschichten (z. B. Schmutz, Staub, Öl, Fett, Farbreste u. ä.) sind rückstandsfrei zu entfernen.
- Untergrund mit SAKRET Grundierung vorbehandeln.

Verarbeitung:

- Zum Anmischen des Materials wird sauberes und kaltes Wasser in ein Gefäß gegeben und das Material langsam eingestreut.
- Anschließend wird das Material homogen und knollenfrei durchgemischt und auf Verarbeitungskonsistenz eingestellt.
- Hierfür empfiehlt sich ein Rührgerät mit 600 U/min. mit einem Wendel- oder Doppelscheibenrührer.
- Nach einer Mischzeit von mindestens 3 Minuten ist eine Reifezeit von einer Minute einzuhalten.
- Frischmörtel anschließend erneut mindestens eine Minute durchmischen
- Den ersten Auftrag als Kratzspachtelung ausführen, um einen Porenverschluss zu erzielen.
- Der zweite Auftrag sollte dann mit einer 6 mm Zahnlätkelle mit anschließender Glättung der Stege ausgeführt werden.
- Zur Erreichung der gewährleisteten Rissüberbrückung ist eine Mindesttrockenschichtdicke von 2 mm erforderlich.
- Eckfugen sowie Boden- oder Wandanschlüsse mit SAKRET Dichtband, Bodenabläufe und Rohrdurchgänge mit SAKRET Dichtmanschette ausbilden.
- Die SAKRET Dichtmanschette sowie das SAKRET Dichtband in den ersten Auftrag einlegen und mit dem zweiten Auftrag die Geweberänder überdecken.
- Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, saugfähig und frei von Rissen und mikrobiellen Befall sein.
- Bei ungewöhnlichen, neuartigen oder unbekanntem Untergründen oder Belägen empfiehlt sich das Anlegen einer Musterfläche.

Nachbehandlung:

- Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

Lagerung:

- Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.
- Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschließen und innerhalb kürzester Zeit zu verarbeiten.

Entsorgung:

- Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.



Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
- Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt und im Internet unter <http://www.heimwerker.sakret.de>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferung Abdichtung mineralisch:

Optik	Verbrauch je mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-
grau	ca. 1,2 kg/m ²	15 kg Sack	1 St.	-805060

