

SAKRET Buntsteinputz



Organisch gebundener Oberputz in Buntsteinputzoptik

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Herstellung von dekorativen Oberflächen im Innen- und Außenbereich, z. B. Sockel, Faschen usw. sowie für mechanisch beanspruchte Wandflächen z. B. im Treppenhaus, in Hauswirtschaftsräumen usw. 	
Eignung:	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wand • Für innen und außen 	
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusionsoffen • Stoß- und kratzfest • Witterungsbeständig 	
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> • Bindemittel: Reinacrylat 	
Technische Daten:	Farbton	Lt. Musterkarte
	Verarbeitungstemperatur	+ 8 °C bis + 30 °C
	Glanzgrad	seidenmatt
	Trocknung	nach ca. 24 Stunden bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
	Voll belastbar	nach ca. 6 Tagen

Untergrundvorbereitung:

- Voranstrich mit SAKRET Putzgrund in einem Farbton, passend zum gewählten Buntsteinputz. Siehe auch Hinweise auf der aktuellen SAKRET Farbtonkarte.
- Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen und trennenden Substanzen sein.
- Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden.
- Die Untergründe müssen eben sein.
- Mit Buntsteinputz ausgeglichene Unebenheiten zeichnen sich farblich ab.
- Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

Verarbeitung:

- Vor Verarbeitung mit einem rostfreien Rührgerät durchmischen (keinen Aluminiumrührstab verwenden). An durchgehenden Flächen nur Material mit gleicher Chargennummer verwenden.
- Mit rostfreier Stahlglättkelle in 1,5 facher Kornstärke auftragen und durch gegenläufiges Abziehen verdichten, nicht abscheiben / abreiben.

Nachbehandlung:

- Keine besondere Nachbehandlung erforderlich.
- Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

Lagerung:

- Kühl, jedoch frostfrei.
- Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.


Entsorgung:

- Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.
- Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben / Altlacke abgeben.
- Produktreste (ausgehärtet) unter Abfallschlüssel (AVV) 08 01 12 - Farb- und Lackabfälle (ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe)

Hinweise:

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
- Spritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen.
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt und im Internet unter <http://www.heimwerker.sakret.de>

Optik: SAKRET Buntsteinputz BSP:



Hinweis: Farbabweichungen sind möglich. Die Farbtöne können regional abweichen. Bitte wenden Sie sich an Ihren SAKRET Verkaufsberater.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.



TECHNISCHES MERKBLATT / SAKRET Buntsteinputz

Lieferung Buntsteinputz:

Optik	Korn	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-
Farbton 1020	1,2 mm	ca. 2,5 3 kg/m ²	20 kg Eimer	1 St.	-803516
Farbton 1028	1,2 mm	ca. 2,5 3 kg/m ²	20 kg Eimer	1 St.	-803554
Farbton 1087	2 mm	ca. 4,5 5 kg/m ²	20 kg Eimer	1 St.	-803578
Farbton 1089	2 mm	ca. 4,5 5 kg/m ²	20 kg Eimer	1 St.	-803592
Farbton 1090	2 mm	ca. 4,5 5 kg/m ²	20 kg Eimer	1 St.	-803608
Farbton 1091	2 mm	ca. 4,5 5 kg/m ²	20 kg Eimer	1 St.	-803615
Farbton 1093	2 mm	ca. 4,5 5 kg/m ²	20 kg Eimer	1 St.	-803639
Farbton 1094	2 mm	ca. 4,5 5 kg/m ²	20 kg Eimer	1 St.	-803646
Farbton 1096	2 mm	ca. 4,5 5 kg/m ²	20 kg Eimer	1 St.	-803653
Farbton 1099	2 mm	ca. 4,5 5 kg/m ²	20 kg Eimer	1 St.	-803660
Farbton 1100	2 mm	ca. 4,5 5 kg/m ²	20 kg Eimer	1 St.	-803677
Farbton 1102	2 mm	ca. 4,5 5 kg/m ²	20 kg Eimer	1 St.	-803691
Farbton 1103	2 mm	ca. 4,5 5 kg/m ²	20 kg Eimer	1 St.	-803707

