

## SAKRET Abdichtung hochflexibel



Einkomponentige Flächenabdichtung auf Polymerdispersionsbasis

<b>Anwendungsbereiche:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Als Flächenabdichtung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen gegen nicht drückendes und nicht stauendes Wasser in Feucht- und Nassräumen, wie z. B. häusliche Bäder und Waschküchen</li> </ul>	
<b>Eignung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf Zementestrichen, Zement-Putzen, Betonflächen oder Mauerwerk sowie allen anderen mineralischen Untergründen.</li> </ul>	
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Wand und Boden</li> <li>• Für innen</li> </ul>	
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lösemittelfrei</li> <li>• Extrem verformbar</li> <li>• Rissüberbrückend</li> <li>• Roll- und spachtelfähig</li> </ul>	
<b>Materialbasis:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefüllte Kunstharzdispersion</li> <li>• Einkomponentiger Beschichtungsstoff</li> </ul>	
<b>Technische Daten:</b>	Rissüberbrückend	bis 0,4 mm (bei 2 mm Schichtdicke)
<b>Technische Daten:</b>	Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
<b>Technische Daten:</b>	Trocknungszeit für ersten Auftrag	ca. 3 Stunden bei +20°C
<b>Technische Daten:</b>	Nachfolgearbeiten nach 2. Auftrag	nach ca. 24 Stunden
<b>Untergrundvorbereitung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Untergrund muss gereinigt werden.</li> <li>• Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) sind rückstandslos zu entfernen.</li> <li>• Untergrund mit SAKRET Grundierung vorbehandeln.</li> </ul>	



**Verarbeitung:**

- SAKRET Abdichtung hochflexibel wird verarbeitungsfertig geliefert. Vor der Verarbeitung gut aufrühren.
- Der Abdichtungsstoff kann im Rollverfahren (kurzfloorige Fellrolle) oder im Spachtelverfahren (Zahnglättkelle bzw. Traufel) aufgetragen werden.
- Die Herstellung der Abdichtungsschicht hat grundsätzlich mit mindestens zwei Aufträgen zu erfolgen.
- Der zweite Auftrag kann nach Ablüften der ersten Schicht je nach Untergrund und Objektbedingungen nach ca. 3 Stunden durchgeführt werden.
- Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, saugfähig und frei von Rissen und mikrobiellen Befall sein.
- Bei ungewöhnlichen, neuartigen oder unbekanntem Untergründen oder Belägen empfiehlt sich das Anlegen einer Musterfläche.

**Nachbehandlung:**

- Das Aufbringen des nachfolgenden Fliesen- oder Plattenbelags kann nach ausreichender Trocknung der Abdichtung (in der Regel nach ca. 24 Stunden) unter Verwendung von SAKRET Fliesenkleber erfolgen.
- Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

**Lagerung:**

- Gebinde sind kühl und frostfrei zu lagern.
- Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

**Entsorgung:**

- Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.
- Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben / Altlacke abgeben.
- Produktreste (ausgehärtet) unter Abfallschlüssel (AVV) 08 01 12 - Farb- und Lackabfälle (ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe)
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

**Hinweise:**

- Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
- Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken.
- Spritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt und im Internet unter <http://www.heimwerker.sakret.de>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

#### Lieferung Abdichtung hochflexibel:

Optik	Verbrauch je mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-
gelb	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup>	8 kg Eimer	1 St.	-805077

