

SAKRET Abdicht-Set



Gebrauchsfertiger, wasserdichter Schutzanstrich unter Fliesenbelägen im Innenbereich.

Mehrkomponentiges Set für ca. 4 m²

Anwendung	Für Wand und Boden Für innen	
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Flächenabdichtung unter keramischen Belägen in Feucht- und Nassräumen gegen nicht drückendes und nicht stauendes Wasser geeignet. • Zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe wie Gipsputz oder Gipskarton. 	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Gebrauchsfertig • Streich-, roll-, spritz-, und spachtelfähig • Sehr ergiebig • Wasserundurchlässig • Geruchsneutral 	
Komponenten	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Abdichtung hochflexibel 4 kg • SAKRET Farbpigment 5g • SAKRET Dichtband (120 mm breit) 5 m • SAKRET Dichtmanschette (120 x 120 mm) 2 Stück 	
Technische Daten		
SAKRET Abdichtung	Empf. Nassschichtstärke	0,8 mm
	Mindestrockenschichtstärke	0,5 mm
	Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
	Dichte	1,5 g/cm ³
	Rissüberbrückend	bei 0,5 mm Schichtdicke und Rissbreite bis 0,4 mm
	Trockenzeit für 1. Auftrag	ca. 3 Stunden (Bei +20 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 50%)
	Nachfolgearbeiten nach 2. Auftrag	Nach ca. 24 Stunden
Farbe	Grau	
SAKRET Dichtband	Stärke	0,6 mm

	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +90 °C
	Breite	120 mm
	Farbe	Grau
SAKRET Dichtmanschette	Stärke	0,9 mm
	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +90 °C
	Farbe	Grau
Untergrundvorbereitung	<p>Der Untergrund muss fest, staubfrei, trocken, tragfähig und frei von Rissen sein. Unebenheiten im Untergrund sind vor der Ausführung der Abdichtung mineralisch zu egalisieren und dürfen auf keinen Fall mit der Dichtmasse ausgeglichen werden.</p> <p>Bei der Verlegung auf zement-, oder calciumsulfatgebundenen Untergründen darf der Untergrund die maximalen Feuchtigkeitsgehalte nicht überschreiten. Zulässige Restfeuchte von:</p> <ul style="list-style-type: none"> • unbeheizten zementgebundenen Untergründen: max. 2,0 CM-% • beheizten zementgebundenen Untergründen: max. 1,8 CM-% • unbeheizten calciumsulfatgebundenen Untergründen: max. 0,5 CM-% • beheizten calciumsulfatgebundenen Untergründen: max. 0,5 CM-% 	
Verarbeitung	<p>Vor Gebrauch die SAKRET Abdichtung hochflexibel gut aufrühren und mittels Fellroller, Pinsel oder Spachtel in zwei bis drei Schichten in der Originalfarbe satt und gleichmäßig auftragen. Eckfugen sowie Boden-Wand-Anschlüsse mit dem SAKRET Dichtband und Rohrdurchgänge mit der SAKRET Dichtmanschette ausbilden. Diese in die erste frische Lage der SAKRET Abdichtung hochflexibel einlegen.</p> <p>Das SAKRET Dichtband auf die erforderliche Länge zuschneiden und in die noch frische SAKRET Abdichtung hochflexibel, die als Haftgrund fungiert, einlegen. Es ist eine Überlappung der Dichtbänder von mind. 5 cm zu berücksichtigen. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Abschließend 2 bis 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das SAKRET Dichtband vollständig mit dem Material überarbeiten. Die SAKRET Dichtmanschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt und in die noch frische Abdichtungsmasse eingelegt und angedrückt.</p> <p>Nachfolgend wird das SAKRET Farbpigment zur Restmenge der SAKRET Abdichtung hochflexibel zugegeben und homogen eingerührt. Nach der Trocknung der ersten Lage wird im Anschluss die zweite Lage mit dem eingefärbten Material aufgebracht. Hierbei wird das SAKRET Dichtband sowie die SAKRET Dichtmanschette komplett in das System eingebunden.</p> <p>Die Mindesttrockenschichtdicke von 0,5 mm muss eingehalten werden. Jede Schicht muss trocknen, bevor die nächste aufgebracht wird.</p>	
Nachbehandlung	<p>Das abbindende Produkt vor Regen, direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft sowie zu hohen (> 25 °C) und zu niedrigen (< 5 °C) Temperaturen schützen.</p>	
Verbrauch	<p>Der Verbrauch liegt bei ca. 1 kg für zwei Schichten, je nach Beschaffenheit der Oberfläche. Der Gesamtverbrauch für 0,5 mm Trockenschichtdicke beträgt mindestens 1 kg/m².</p>	

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Sonstige Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. Gefäße und Werkzeuge sind sofort mit Wasser zu reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> Die Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung ca. 18 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck. Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch gut verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.
Entsorgung	<p>Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben / Altlacke abgeben.</p> <p>Produktreste (ausgehärtet) unter Abfallschlüssel (AVV) 08 01 12 - Farb- und Lackabfälle (ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe) entsorgen.</p> <p>Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.</p>
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, abrufbar im Internet unter www.heimwerker.sakret.de.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 06.03.2019

Lieferung Abdicht-Set:

Optik	Bestelleinheit	Liefereinheit	EAN
	Gebinde	Menge	4005813-
unspezifisch	1 Set	1 St.	-800157

