

SAKRET Buntsteinputz



Organisch gebundener Oberputz für dekorative Oberflächen in Buntsteinoptik

- Außen- und Innenputz mit organischen Bindemitteln nach DIN EN 15824



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Herstellung von dekorativen Oberflächen im Innen- und Außenbereich, z.B. Sockel, Faschen, Lisenen sowie für mechanisch beanspruchte Wandflächen, z.B. in Treppenhäusern oder Hauswirtschaftsräumen. • Auf mineralischen Putzen der Festigkeitsklassen CS II - CS IV, Beton, Faserzement-, Gipsbauplatten und tragfähigen dispersionsgebundenen Untergründen einsetzbar. 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Stoß- und kratzfest • Witterungsbeständig • Atmungsaktiv 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Genormtes/zugelassenes organisches Bindemittel • Farbliche Gesteinskörnung 	
Technische Daten		
	Körnung	2 mm
	Verarbeitungstemperatur	+ 8–30 °C
	Belastbarkeit	nach ca. 24 Stunde(n)
	Belastbarkeit Vollständig	nach ca. 6 Tag(en)
	Haltbarkeit	24 Monat(e)
	Materialverbrauch	ca. 4,5–5 kg/m ² /mm
	Schichtdicke	2 mm auf Kornstärke abgezogen
	Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1	A2fl - s1, d0 (nicht brennbar)
	Glanzgrad	seidenmatt

SAKRET Buntsteinputz

Organisch gebundener Oberputz für dekorative Oberflächen in Buntsteinoptik



Untergrundvorbereitung	<p>Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, frei von Rissen und Ausblühungen, frostfrei und trocken sein. Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt werden. Vorhandene Unterputze müssen vollständig durchgetrocknet bzw. durchgehärtet, lotrecht und planeben sein. Feuchte bzw. nicht vollständig durchgetrocknete Untergründe können zu Schäden wie z.B. Blasenbildung führen. Ein Ausgleichen von Unebenheiten mit dem Buntsteinputz, ist in jedem Fall zu vermeiden, da sich diese Unebenheiten farblich abzeichnen.</p> <p>Der Untergrund ist vorab mit SAKRET Putzgrund vorzustreichen, dieser reguliert das Saugverhalten des Untergrundes und verhindert ein Aufbrennen des Buntsteinputzes. Stark saugende Untergründe sind vorab mit SAKRET Universalgrundierung zu grundieren. Das entsprechende Mischungsverhältnis entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt, abrufbar unter www.heimwerker.sakret.de.</p>
Verarbeitung	<p>Der Buntsteinputz wird verarbeitungsfertig geliefert, ist aber vorab mit einem rost-freien Rührgerät gründlich durchzumischen (keinen Aluminiumrührstab verwenden). An durchgehenden Wandflächen ist nur Material mit gleicher Chargennummer zu verwenden, da es bei unterschiedlichen Chargen zu leichten Farbabweichungen aufgrund der verwendeten Naturkörnung kommen kann.</p> <p>Das Material ist anschließend mit einer Glättkelle in ca. 1,5-facher Kornstärke aufzutragen und durch gegenläufiges Abziehen zu verdichten. Dabei darf das Produkt nicht abgeschoben bzw. abgerieben werden. Beim Putzauftrag ist darauf zu achten, dass zusammenhängende Flächen ansatzlos in einem Arbeitsgang verputzt werden. Werden die Putzarbeiten unterbrochen, sollte dies an Ecken oder Kanten erfolgen.</p>
Nachbehandlung	<p>Das abbundene Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen sowie zu hohen (> 30 °C) und zu niedrigen (< 8 °C) Temperaturen schützen.</p>
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. • Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung ca. 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstelldatum siehe Gebindeaufdruck. • Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch gut verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.
Entsorgung	<p>Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben / Altlacke abgeben. Ausgehärtete Produktreste können als Hausmüll oder unter Abfallschlüssel 08 01 12 - Farb- und Lackabfälle (ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe) entsorgt werden.</p> <p>Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.</p>

SAKRET Buntsteinputz



Organisch gebundener Oberputz für dekorative Oberflächen in Buntsteinoptik

Sicherheitshinweise

- Behandelte Ware gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012. Enthält Biozidprodukt zur Gewährleistung der Haltbarkeit.
- EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, abrufbar im Internet unter www.heimwerker.sakret.de.
- VOC-Gehalt: Klasse c Typ wb, VOC = 40 g/l, max. VOC-Wert < 10 g/l.

Hinweise

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Putzgrundprüfung/ -vorbereitung sowie Putzausführung stets entsprechend VOB/C-ATV-DIN 18350, DIN EN 13914 und DIN 18550 vornehmen. Auf die Ausführungen „Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton“ vom Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM) wird hingewiesen.
- Für das Anmischen und Verarbeiten des Materials ist nur sauberes, rostfreies Werkzeug zu benutzen.
- Gefäße und Werkzeuge sind sofort mit Wasser zu reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Buntsteinputz

Optik / Farbe	Glanzgrad	Materialverbrauch				EAN / GTIN
Farbton 1087	seidenmatt	für 4 - 4,4 m ² pro mm Schichtdicke	2 mm	20 kg Eimer	24 Stück auf Palette	4005813803578
Farbton 1094	seidenmatt	für 4 - 4,4 m ² pro mm Schichtdicke	2 mm	20 kg Eimer	24 Stück auf Palette	4005813803646
Farbton 1100	seidenmatt	für 4 - 4,4 m ² pro mm Schichtdicke	2 mm	20 kg Eimer	24 Stück auf Palette	4005813803677
Farbton 1110	seidenmatt	für 4 - 4,4 m ² pro mm Schichtdicke	2 mm	20 kg Eimer	24 Stück auf Palette	4005813804001
Farbton 1111	seidenmatt	für 4 - 4,4 m ² pro mm Schichtdicke	2 mm	20 kg Eimer	24 Stück auf Palette	4005813804018
Farbton 1112	seidenmatt	für 4 - 4,4 m ² pro mm Schichtdicke	2 mm	20 kg Eimer	24 Stück auf Palette	4005813804025