

SAKRET Abdicht-Set

Mehrkomponentige Dusch- und Badabdichtung

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"> • Gegen nicht drückendes Wasser im Innenbereich. • Zur Flächenabdichtung in Feucht- und Nassräumen. • Im Verbund mit Fliesen und Platten. 	
Eignung:	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wand und Boden • Für innen 	
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Abdichtung hochflexibel: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lösemittelfrei ○ Extrem verformbar ○ Rissüberbrückend bis 0,4 mm ○ Roll- und spachtelfähig SAKRET Dichtband: <ul style="list-style-type: none"> ○ Wasserundurchlässig ○ Elastisch ○ Rissüberbrückend SAKRET Dichtmanschette Wand: <ul style="list-style-type: none"> ○ Wasserundurchlässig ○ Elastisch ○ Flexibel ○ Gewebeerstärkt 	
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellungsgemisch aus genormten / zugelassenen Bindemitteln, Gesteinskörnung sowie Zusatzstoffe und eigenschaftsverbessernde Zusatzmittel. 	
Technische Daten:	Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
	Rissüberbrückend bei 2 mm Schichtdicke und Rissbreite	bis 0,9 mm
	Trocknungszeit für ersten Auftrag	ca. 3 Stunden bei +20°C
	Nachfolgearbeiten nach 2. Auftrag	nach ca. 24 Stunden



Untergrundvorbereitung:

- Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Rissen sein.
- Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) sind rückstandslos zu entfernen.
- Dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämmen und nicht tragfähige Oberflächenschichten müssen entfernt bzw. aufgeraut werden.
- Der Untergrund muss mit SAKRET Universalgrundierung vorgrundiert werden.

Verarbeitung:

- Beim Spachtelverfahren wird zunächst eine dünne Vorspachtelung mit der Glättkelle zur Erzielung eines ausreichenden Porenverschlusses vorgenommen.
- Nach Trocknung dieser (ca. 1 Stunde) wird die Abdichtung mit einer 3 mm Zahnkelle aufgezogen und anschließend geglättet.
- Beim Rollverfahren (mit einer Lammfellrolle) wird vor dem Aufbringen des 2. Auftrages empfohlen, den 1. Auftrag je nach Untergrund und Objektbedingung ca. 3 Stunden ablüften zu lassen.
- Eckfugen sowie Boden-Wand-Anschlüsse mit SAKRET Dichtband und Rohrdurchgänge mit SAKRET Dichtmanschette ausbilden die SAKRET Dichtmanschette sowie das SAKRET Dichtband in den 1. Auftrag einlegen und mit dem 2. Auftrag die Geweberänder überdecken

Nachbehandlung:

- Keine besondere Nachbehandlung erforderlich.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.
- Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

Entsorgung:

- Das Produkt ist gemäß dem aktuellen Abfall- und Entsorgungsgesetz zu entsorgen.

Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
- Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> +30°C) und zu niedrigen (< +5°C) Temperaturen schützen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferung Abdicht-Set:

Optik	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-
unspezifisch	1 Set	1 St.	-800157

