



## SAKRET Malerfeinspachtel

Kunststoffvergüteter Gips-Feinspachtel

<b>Anwendung</b>	Für Wand und Decke Für innen												
<b>Eignung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Glätten von Wand- und Deckenflächen aus Beton und Mauerwerk aller Art und zum Herstellen von Oberflächen bis Oberflächengüte Q4.</li> <li>• Als Untergrund für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten.</li> <li>• Zum Schließen von Stoßfugen von Bau-, Gipskarton- und Gipsfaserplatten und Betonfertigdecken und zum Verfüllen und Glätten auch von tiefen Löchern und Schlitzern.</li> </ul>												
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atmungsaktiv</li> <li>• Schnell abbindend</li> <li>• Hoch ergiebig</li> <li>• Hervorragende Verarbeitungseigenschaften - Material fällt nicht ein</li> <li>• Leicht schleifbar</li> <li>• Hohe Standfestigkeit</li> <li>• Sehr gute Untergrundhaftung</li> <li>• Nahezu auf Null ausziehbar</li> </ul>												
<b>Materialbasis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gips</li> <li>• ausgesuchte Gesteinskörnung - DIN EN 13139</li> <li>• Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften</li> </ul>												
<b>Normen und Regelwerke</b>	Gipsgebundener Flächenspachtel C7/20/2 nach DIN EN 13279												
<b>Technische Daten</b>	<table border="1"> <tr> <td>Anmachwasser</td> <td>ca. 0,6 Liter pro kg Trockenmörtel</td> </tr> <tr> <td>Farbton</td> <td>weiß</td> </tr> <tr> <td>Reifezeit</td> <td>ca. 3 - 4 Minuten</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungszeit</td> <td>ca. 45 Minuten, vom Beginn des Einstreuens an</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>+5 °C bis +25 °C</td> </tr> <tr> <td>Schichtdicke</td> <td>0 - 20 mm</td> </tr> </table>	Anmachwasser	ca. 0,6 Liter pro kg Trockenmörtel	Farbton	weiß	Reifezeit	ca. 3 - 4 Minuten	Verarbeitungszeit	ca. 45 Minuten, vom Beginn des Einstreuens an	Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C	Schichtdicke	0 - 20 mm
Anmachwasser	ca. 0,6 Liter pro kg Trockenmörtel												
Farbton	weiß												
Reifezeit	ca. 3 - 4 Minuten												
Verarbeitungszeit	ca. 45 Minuten, vom Beginn des Einstreuens an												
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C												
Schichtdicke	0 - 20 mm												
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig und frei von Rissen sein. Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt werden.												

Zu bearbeitende Untergründe sind in jedem Fall mit einer geeigneten Grundierung zu grundieren. Bei saugenden und sandenden Untergründen ist dies mit SAKRET Tiefengrund und bei nur schwach und nicht saugenden Untergründen mit SAKRET Haftgrund schnell auszuführen.

Bei ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Untergründen bzw. Verlegewerkstoffen sind Musterflächen anzulegen.

### Verarbeitung

Den SAKRET Malerfeinspachtel in ein sauberes Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser langsam einstreuen und ca. 3-4 Minuten einsumpfen lassen. Danach das Material manuell mit einem Spachtel oder maschinell mit einer langsam laufenden Bohrmaschine mit Quirl homogen und klumpenfrei anmischen. Die Konsistenz kann durch Veränderung der Wassermenge nach Bedarf eingestellt werden. Zum Füllen von Rissen, Löchern, Fugen, eine festere Konsistenz wählen, als für die Flächenspachtelung.

**Die Verarbeitung als Feinspachtel** erfolgt auf der Fläche in der Regel zwischen 0 - 4 mm Schichtdicke. Den SAKRET Malerfeinspachtel mit der Glättkelle auftragen und flächig glatt ziehen. Der Feinspachtel kann vor dem Durchhärten, je nach Schichtdicke etwa 1 – 2 Stunden, mit angefeuchteter Glättkelle nachgeglättet werden. Um kleinere Grate zu entfernen und die Oberfläche auf den gewünschten Glättgrad zu bringen, kann die Oberfläche des SAKRET Malerfeinspachtels nach erfolgter Trocknung geschliffen werden.

**Bei der Verarbeitung als Fugenfüller**, das Material mit einem passendem Werkzeug, z.B. einem Spachtel, tief in die Fuge eindrücken. Bis zum ebenen Oberflächenschluß können mehrere Spachtelgänge notwendig werden. Den Fugendeckstreifen erst im zweiten Arbeitsgang einlegen.

### Nachbehandlung

Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft sowie zu hohen (> 25 °C) und zu niedrigen (< 5 °C) Temperaturen schützen.

Schleifen, Anstriche und andere Nachbehandlungen erst nach vollständiger Austrocknung durchführen. Bis zur vollständigen Austrocknung der verspachtelten Fläche gut lüften.

### Verbrauch

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck:

- ca. 0,8 kg pro m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke.

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

### Sonstige Hinweise

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Nachfolgende Tapezier- oder Anstricharbeiten nach jeweiliger Herstellervorschrift der Beschichtung ausführen, auch in der Vorbehandlung. Tapezierarbeiten nur mit Klebstoffen aus Methylcellulose o.ä. ausführen. Grundsätzlich, auch nach dem Tapezieren, dem Auftrag von Kunstharz- und Celluloseputzen und auch nach Anstrichen, für eine gute und ausreichende Lüftung und Austrocknung sorgen.
- Für das Anmischen und Verarbeiten des Materials ist nur sauberes, rostfreies

Werkzeug zu benutzen.

- Gefäße und Werkzeuge sind sofort mit Wasser zu reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.
- Nicht mit Fremdmaterial mischen.

#### Lagerung

- Die Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.
- Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung ca. 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.
- Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch gut verschließen und das Material innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

#### Entsorgung

Ausgehärtete gipshaltige Produktreste sind entweder unter dem Abfallschlüssel 17 08 02 oder als gemeine Bau- und Abbruchabfälle unter dem Abfallschlüssel 17 09 04 zu entsorgen.

**Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.**

#### Sicherheitshinweise

- Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, abrufbar im Internet unter [www.heimwerker.sakret.de](http://www.heimwerker.sakret.de).

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

**Stand:** 30.01.2018

#### Lieferung Malerfeinspachtel:

Optik	Verbrauch je mm Schichtdicke	Bestelleinheit	Liefereinheit	EAN
weiß	ca. 0,8 kg/m <sup>2</sup>	Gebinde	Menge	4005813-
weiß	ca. 0,8 kg/m <sup>2</sup>	5 kg Beutel	4 Stück	652008
weiß	ca. 0,8 kg/m <sup>2</sup>	20 kg Sack	42 St./Palette	652015