

SAKRET Bau- und Hobbygips

Schnellabbindender Gips für Montagearbeiten



- Montagegips A1 nach DIN EN 13279-1



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen • Für Wand und Decke 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zur schnellen Montage und Fixierung von Elektroleitungen, Steckdosen, u.ä. und zum schnellen Verschließen von Löchern, Schlitzen und Ausbrüchen. • Zum Modellieren und Gießen von kreativen Gipsformen und Gipskörpern. 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr schnell erhärtend • Leicht zu verarbeiten • Gießfähig • Universell einsetzbar • Nahezu auf null ausziehbar 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Genormte/ zugelassene Bindemittel • Ausgesuchte Gesteinskörnung - DIN EN 13139 • Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften 	
Technische Daten		
	Wasserbedarf	ca. 0,5–0,7 l/kg Trockenmörtel
	Reifezeit	ca. 2 Minute(n)
	Verarbeitungszeit	ca. 20 Minute(n)
	Verarbeitungstemperatur	+ 5–25 °C
	Haltbarkeit	12 Monat(e)
	Materialverbrauch	nach Bedarf
	Brandverhalten DIN EN 13501-1	A1 (nicht brennbar)
Untergrundvorbereitung		
	<p>Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, frostfrei und trocken sein. Minderfeste Oberflächenschichten, Staub, lose Teile, Farbreste u. ä. sind zu entfernen. Die zu bearbeitenden Untergründe und Flächen vornässen.</p>	

SAKRET Bau- und Hobbygips

Schnellabbindender Gips für Montagearbeiten



Verarbeitung	<p>Zum Anmischen des Materials wird zuerst sauberes und kaltes Leitungswasser in ein sauberes Mischgefäß gegeben und danach das Material langsam eingestreut. Das Material kurz einsumpfen lassen und anschließend manuell homogen und knollenfrei durchmischen. Nach einer Reifezeit (siehe technische Daten) den Frischmörtel noch einmal gründlich durchmischen. Zur Montage bzw. Fixierung das Material mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einem Spachtel auftragen und an den Untergrund andrücken. Bei notwendigen höheren Schichtdicken, mehrlagig arbeiten. Nur so viel Material anmischen, wie innerhalb von 6-10 Minuten verarbeitet werden kann. Für Modellierarbeiten ist der SAKRET Bau- und Hobbygips mit der höheren der oben angegebenen Wassermenge in einer fließfähigen Konsistenz anzumischen und kann für ca. 5 Minuten in Formen gegossen werden.</p>
Nachbehandlung	<p>Das abbindende Produkt vor Regen, Zugluft sowie zu hohen (> 25 °C) und zu niedrigen (< 5 °C) Temperaturen schützen.</p> <p>Anstriche und andere Nachbehandlungen erst nach Austrocknung, wenn der Gips seinen vollständigen Weißgrad erreicht hat. Für Modellierarbeiten ist das Anstreichen mit Dispersions-, Latex-, Öl- oder Lackfarben möglich. Keine Kalk- oder Wasserfarben verwenden.</p>
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. • Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung ca. 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck. • Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch gut verschließen und das Material innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.
Entsorgung	<p>Gipsabfälle und sonstige mineralische Leichtbaustoffe sind unter dem Abfallschlüssel 17 08 02 zu entsorgen.</p> <p>Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.</p>
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, abrufbar im Internet unter www.heimwerker.sakret.de.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren. • Für das Anmischen und Verarbeiten des Materials ist nur sauberes, rostfreies Werkzeug zu benutzen. • Gefäße und Werkzeuge sind sofort mit Wasser zu reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

SAKRET Bau- und Hobbygips

Schnellabbindender Gips für Montagearbeiten



Lieferung Bau- und Hobbygips			
Optik / Farbe			EAN / GTIN
weiß	1,5 kg Beutel	12 Stück im Karton	4005813802953
weiß	5 kg Beutel	4 Stück im Paket	4005813670309
weiß	10 kg Sack	1 Stück	4005813632413