

SAKRET Wärmedämmplatte EPS 035

Fassadendämmplatte aus Polystyrol-Hartschaum



- Dämmplatte nach DIN EN 13163



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für außen • Für Wand 														
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • Schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1. • Zur Verbesserung der Wärmedämmung für Wandkonstruktionen. • Im Systemaufbau geprüfte Dämmplatten speziell für den Einsatz im SAKRET WDV-System. • Für Fassadendämmungen an Gebäuden mit einer Höhe, für die aufgrund der jeweiligen Landesbauordnung die Anwendung schwer entflammbarer Baustoffe zugelassen ist, in der Regel bis 22 m Gebäudehöhe. 														
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • FCKW-frei hergestellt • Kanten: glatt (stumpf) • Oberfläche: beidseitig glatt • ist eine Komponente der SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme • Schwer entflammbar gemäß Baustoffklasse B1 • Format: 100 x 50 cm 														
Technische Daten	<table border="1"> <tr> <td>Dichte</td> <td>ca. 20 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>0,5 m²/Stk. oder 2 Stk./m²</td> </tr> <tr> <td>Länge</td> <td>100 cm</td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td>50 cm</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitgruppe / -stufe</td> <td>WLG 035</td> </tr> <tr> <td>Brandverhalten DIN 4102-1</td> <td>B1 (schwer entflammbar)</td> </tr> <tr> <td>Brandverhalten DIN EN 13501-1</td> <td>E</td> </tr> </table>	Dichte	ca. 20 kg/m ³	Materialverbrauch	0,5 m ² /Stk. oder 2 Stk./m ²	Länge	100 cm	Breite	50 cm	Wärmeleitgruppe / -stufe	WLG 035	Brandverhalten DIN 4102-1	B1 (schwer entflammbar)	Brandverhalten DIN EN 13501-1	E
Dichte	ca. 20 kg/m ³														
Materialverbrauch	0,5 m ² /Stk. oder 2 Stk./m ²														
Länge	100 cm														
Breite	50 cm														
Wärmeleitgruppe / -stufe	WLG 035														
Brandverhalten DIN 4102-1	B1 (schwer entflammbar)														
Brandverhalten DIN EN 13501-1	E														

SAKRET Wärmedämmplatte EPS 035

Fassadendämmplatte aus Polystyrol-Hartschaum



Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Untergrund muss fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, mikrobiellen Befall, Sinter- / Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. • Groß vorstehende Mörtel- oder Betonteile abschlagen, größere Untergrundunebenheiten mit geeignetem Mörtel, z. B. SAKRET Maschinenaußenputz MAP ausgleichen. • Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. • Nicht tragfähige Untergründe / Altanstriche entfernen. • Leicht sandende Untergründe mit SAKRET Tiefgrund TGW grundieren.
Verarbeitung	<p>Dämmplatten können mit einem Heißdraht-Schneidegerät oder einer Hartschaumsäge zugeschnitten werden. Die WDVS Hartschaum-Dämmplatten auf den vorbereiteten Untergrund von unten nach oben im Verband fluchtrecht, planeben und versatzfrei anbringen. Das zu verwendende Klebverfahren regelt die jeweilige Zulassung. Zur Vermeidung von Wärmebrücken auf dicht gestoßene Fugen und eine kleberfreie Ausbildung der Dämmplattenstöße achten. Eventuell entstandene Fugen mit Dämmstoffstreifen bzw. Bauschaum schließen. Nach der Trocknung sind die WDVS Hartschaum-Dämmplatten in Abhängigkeit vom Untergrund zu verdübeln. Eine Reihe Dübel am oberen Plattenrand wird empfohlen. Die Abdichtung nach DIN 18195 nicht beschädigen. Eingebaute Platten zeitnah mit einer Armierungsschicht versehen, durch UV-Licht geschädigte Platten vor Auftrag des Armierungsmörtels schleifen. An Fassadenöffnungen, z. B. Fenster und Türen, die Dämmplattenfuge nicht über die Fensterecke fortführen, sondern die Dämmplatte übergreifend verarbeiten und passend (ausklinken) zuschneiden. Kreuzfugen sind grundsätzlich zu vermeiden. Bei Mischbauweise, z. B. bei Betonskelettbau mit Mauerwerksausfachung oder Fugen an Plattenbauten muß der Plattenstoß min. 10 cm von der Fuge/Materialwechsel entfernt liegen. Im Untergrund vorhandene Bauwerksdehnungsfugen sind zu übernehmen.</p>
Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zum Auftrag der Armierungsschicht Dämmplatte vor Erhitzung durch direkte Sonneneinstrahlung schützen.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt und trocken. • Vor längerfristiger Einwirkung von Tageslicht schützen.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponenten bitte die jeweiligen technischen Merkblätter zu beachten. • Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

SAKRET Wärmedämmplatte EPS 035

Fassadendämmplatte aus Polystyrol-Hartschaum



Lieferung Wärmedämmplatte EPS 035				
Optik / Farbe				EAN / GTIN
weiß	40 mm	1 Stück	12 Stück im Paket	4005813704219
weiß	50 mm	1 Stück	9 Stück im Paket	4005813656730
weiß	60 mm	1 Stück	8 Stück im Paket	4005813704226
weiß	80 mm	1 Stück	6 Stück im Paket	4005813704233
weiß	100 mm	1 Stück	4 Stück im Paket	4005813704240
weiß	120 mm	1 Stück	4 Stück im Paket	4005813711408
weiß	140 mm	1 Stück	3 Stück im Paket	4005813656716
weiß	160 mm	1 Stück	3 Stück im Paket	4005813712818
weiß	180 mm	1 Stück	2 Stück im Paket	4005813712825
weiß	200 mm	1 Stück	2 Stück im Paket	4005813712832