

SAKRET Fugensand



Gebrauchsfertiger unkrauthemmender Fugensand

- Erfüllt die Anforderungen der Nutzungskategorie N1 nach ZTV-Wegebau



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für außen • Für Boden 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zum wasserdurchlässigen Verfugen von Pflasterflächen mit Fußgängerbelastung. • Für alle Steinarten geeignet. 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Unkrauthemmend • Wasserdurchlässig • Fugenbreite 1 – 10 mm • Gebrauchsfertig • Einfache Verarbeitung (einfegen) • Staubarm • Rückstandsfrei einfügbar • Mineralisch • Normal belastbar (Fußgängerbelastung), N1 nach ZTV-Wegebau 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Quarzsand 	
Technische Daten		
	Mindestfugentiefe	30 mm
	pH-Wert	> 10
	Schüttdichte	1,7 kg/l
	Haltbarkeit	unbegrenzt
	Ergiebigkeit	2–2,4 kg/dm ³ - siehe Verbrauchstabelle
	Fugenbreite	1–10 mm

SAKRET Fugensand

Gebrauchsfertiger unkruthemmender Fugensand



Verbrauchstabelle

Materialverbrauch bei 30 mm Fugentiefe	Steinformat in cm	Fugenbreite in mm	Verbrauch in kg/m ²
Betonstein	10 x 20	2	ca. 1,5
Kleinpflaster	10 x 11	10	ca. 8,9
Mosaikpflaster	5 x 7	3	ca. 5,0
Platten	40 x 40	2	ca. 0,5

Untergrundvorbereitung

Es ist darauf zu achten, dass der gesamte Oberbau aus Tragschicht (z.B. Schotter) und Bettung (z.B. Sand) tragfähig und dauerhaft wasserdurchlässig ist. Ein nicht ausreichend wasserdurchlässiger Oberbau staut das Wasser und führt zum Ausspülen der Fugen. Ebenso kann ein nicht ausreichend tragfähiger und verdichteter Oberbau unter Last zum Absacken des Pflasters führen.

Vor dem Verfugen sind die Fugen ggf. mit einer Luftlanze oder Hochdruckreiniger auszuräumen und müssen anschließend vollständig trocknen. Die Fugentiefe darf 3 cm und die Fugenbreite 1 mm nicht unterschreiten, da sonst eine stabile Pflasterfläche nicht gegeben ist.

Verarbeitung

Den SAKRET Fugensand aus möglichst niedriger Höhe ausschütten und gleichmäßig auf der trockenen Pflasterfläche verteilen. Anschließend mit einem Besen in die Fugen einarbeiten, so dass möglichst die gesamte Fugenhöhe gefüllt ist. Danach die Fläche sorgfältig abfegen und von Produktresten befreien.

Lagerung

- Die Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.
- Die Lagerungsdauer ist nicht begrenzt.

Entsorgung

Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.

Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.

Sicherheitshinweise

- Nicht kennzeichnungspflichtig
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hinweise

- SAKRET Fugensand wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, die naturbedingten Farbschwankungen unterliegen. Daher stellen Farbunterschiede verschiedener Gebinde keinen Grund zur Beanstandung dar.
- An zusammenhängenden Flächen nur Material einer Charge verwenden.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

SAKRET Fugensand



Gebrauchsfertiger unkruthemmender Fugensand

Lieferung Fugensand			
Optik / Farbe			EAN / GTIN
natur	20 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813664773