

# SAKRET Quarzsand

Gereinigter Quarzsand für Fugen oder Mörtelmischungen



|                         |   |         |            |              |                        |             |            |                   |             |
|-------------------------|---|---------|------------|--------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|
| <b>Anwendung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für innen und außen</li> <li>• Für Boden</li> </ul>  |         |            |              |                        |             |            |                   |             |
| <b>Eignung</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Einfügen von Pflasterfugen, als Gesteinskörnung zum Anmischen von zement- oder epoxidharzgebundenen Mörteln und als Abstreusand von Epoxidharzgrundierungen.</li> <li>• Als Tierstreu und zum Befüllen von Stand-Aschenbechern.</li> </ul>   |         |            |              |                        |             |            |                   |             |
| <b>Eigenschaften</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewaschen</li> <li>• Feuergetrocknet</li> <li>• Klassifiziert</li> </ul>   |         |            |              |                        |             |            |                   |             |
| <b>Materialbasis</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quarzsand nach DIN EN 13139</li> </ul>   |         |            |              |                        |             |            |                   |             |
| <b>Technische Daten</b> | <table border="1"> <tr> <td>Körnung</td> <td>0,1–0,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Schüttdichte</td> <td>1,6 kg/dm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Haltbarkeit</td> <td>unbegrenzt</td> </tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>nach Bedarf</td> </tr> </table>  | Körnung | 0,1–0,5 mm | Schüttdichte | 1,6 kg/dm <sup>3</sup> | Haltbarkeit | unbegrenzt | Materialverbrauch | nach Bedarf |
| Körnung                 | 0,1–0,5 mm  |         |            |              |                        |             |            |                   |             |
| Schüttdichte            | 1,6 kg/dm <sup>3</sup>  |         |            |              |                        |             |            |                   |             |
| Haltbarkeit             | unbegrenzt  |         |            |              |                        |             |            |                   |             |
| Materialverbrauch       | nach Bedarf   |         |            |              |                        |             |            |                   |             |
| <b>Verarbeitung</b>     | <p>Bei der Verwendung als Fugensand, den Sand in kleineren Häufchen auf der Fläche verteilen und mit einem Besen in einem Winkel von ca. 45° zu den Fugen in diese einfegen. Als Gesteinskörnung, den Sand in ausreichender Menge mit dem Bindemittel und ggf. Wasser mischen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise der Bindemittel-hersteller. Bei Verwendung als Abstreusand, sind im Vorfeld die Hinweise der Beschichtungs-hersteller zu berücksichtigen.</p> |         |            |              |                        |             |            |                   |             |
| <b>Lagerung</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.</li> <li>• Die Lagerungsdauer ist unbegrenzt.</li> </ul>   |         |            |              |                        |             |            |                   |             |

# SAKRET Quarzsand



## Gereinigter Quarzsand für Fugen oder Mörtelmischungen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Entsorgung</b>          | Die Entsorgung erfolgt unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle.<br>Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.  |
| <b>Sicherheitshinweise</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Kinder unzugänglich aufbewahren.</li> </ul>  |
| <b>Hinweise</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der SAKRET Quarzsand ist nicht für die Verwendung in Aquarien geeignet!</li> <li>• Vor der Benutzung als Tierstreu den Sand nochmals waschen und ausreichend trocknen lassen.</li> </ul> |

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

| Lieferung Quarzsand |           |              |                      |               |
|---------------------|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| Optik / Farbe       | Korngröße |              |                      | EAN / GTIN    |
| sand                | 0,5 mm    | 10 kg Beutel | 1 Stück              | 4005813671016 |
| sand                | 0,5 mm    | 25 kg Beutel | 42 Stück auf Palette | 4005813671023 |