

# SAKRET Gartenbeton

Rein mineralisch, für innen und außen, für Boden

Geeignet für

**Einbetonieren/Befestigen:**

Pfosten, Lampen, U- und L-Steine, Geländer, Brüstungen, Spielgeräte

**Verlegen:**

Betonplatten, Natursteinplatten, Pflastersteine

**Ausgleichen/Befestigen:**

Treppenstufen, Podeste

**Klein-Fundamente:**

Gartenmauern, Waschmaschinensockel

**Herstellen von Estrich**



**Einsatzgebiet** – SAKRET Gartenbeton ist der Universalbeton für kleinere Befestigungsaufgaben in Garten und Haus. Er ist ideal für kleinflächige Befestigungen, Ausgleichsarbeiten, Sockel und Kleinfundamente. Außerdem kann er als Estrich eingesetzt werden.

**Besondere Eigenschaften** – SAKRET Gartenbeton ist leicht zu verarbeiten. Er ist frostsicher und witterungsbeständig und bei Verwendung als Beton sehr belastbar. Bei Verwendung als Estrich ist er tolerant in der Verarbeitung und schnell begehbar.



## SAKRET Gartenbeton

### Verarbeitung

• **Sicherheit geht vor!** Deshalb vor der Verarbeitung von SAKRET Gartenbeton unbedingt die Hinweise und Sicherheitsratschläge auf der Produktverpackung beachten. SAKRET Gartenbeton reizt die Haut und kann beim Einatmen, Verschlucken oder Kontakt mit den Augen ernste Schäden verursachen.

• **Arbeitsvorbereitung:** Bei der Verarbeitung als Beton zunächst, wenn nötig, die Schalung vorbereiten und mit Trennmittel vorbehandeln. Wenn der Untergrund fest ist, den Untergrund reinigen.

Bei der Verarbeitung als Estrich den Untergrund von Schmutz, Staub, Fett, Farbresten und sonstigen Verunreinigungen befreien. Besonders dichte und glatte Untergründe, z. B. ausgehärteten Zementschlamm, aufrauen oder entfernen. Dehnungsfugen vorbereiten. Festen Untergrund leicht vornässen oder mit SAKRET Universalgrundierung vorbehandeln.

• **Verarbeitung:** Verarbeitungstemperatur beachten. SAKRET Gartenbeton nur zwischen +5 und +30 °C verarbeiten. Der angemischte Beton ist 1 bis 2 Stunden verarbeitbar; mischen Sie keine zu großen Mengen an. Nachträgliche Verdünnung, wenn der Beton schon anzieht, ist nicht möglich.

SAKRET Gartenbeton in einem sauberen, ausreichend großen Gefäß mit 0,1 l kaltem Leitungswasser pro 1 kg klumpenfrei anrühren; bei Benutzung eines Rührwendels in der Bohrmaschine eine Drehzahl von etwa 600 U/min nicht überschreiten.

**Bei Verwendung als Beton** in die Schalung gießen, verdichten, abziehen und glätten.

**Bei Verwendung als Estrich** mindestens 4 cm Schichtdicke auftragen, verdichten, abziehen und glätten. Dehnungsfugen nicht mit Estrich überdecken.

Beton bzw. Estrich sind nach ca. 24 Stunden begehbar und nach 28 Tagen voll belastbar.

• **Reinigung und Entsorgung:** Überschüssigen SAKRET Gartenbeton sammeln. Gefäße und Werkzeuge sofort mit Wasser reinigen; Betonlauge nicht in den Abfluss gießen, sondern z.B. auf etwas Sand gießen, aushärten lassen und mit anderen Betonresten als Bauschutt entsorgen.

• **Verbrauch:** Ein 30 kg-Gebinde ergibt ca. 15,0 l Frischbeton.

• **Lagerung:** Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken. Angebrochene Gebinde sofort verschließen. Nicht angebrochene Gebinde 12 Monate ab Herstellungsdatum.

### Hinweise

Alle Angaben beziehen sich auf eine Verarbeitungstemperatur von +20 °C. Den abbindenden SAKRET Gartenbeton vor Sonneneinstrahlung, Frost schützen. Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachverdünnt werden. Bitte beachten: Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort Gebrauch mit Wasser reinigen. Tragen Sie bei der Verarbeitung von zementhaltigen Produkten bitte Arbeitshandschuhe.

#### Technische Daten SAKRET Gartenbeton

<b>Estrich:</b>	
• Schichtdicke bei schwimmender Verlegung	mind. 40 mm
• Anmachwasser pro kg Trockenestrich	ca. 0,10 l (Richtwert)
<b>Beton:</b>	
• Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C
• Begehbarkeit nach	ca. 24 Stunden
• Voll belastbar nach	ca. 28 Tagen

